

Seittihuivi merinovillasta

Australialainen merinovilla on kammattua villaa. Sen kauneus löytyy villan laadusta: toimittamamme merinovillakuitu on 21 micronia (1micron = 1/1000 mm) paksua ja erittäin kulutusta kestävä. Merinovilla on helppoa ja taloudellista työstää sekä huovutuksessa että kehräyksessä. Merinovilla on seitsemän kertaa hienompaa kuitua kun suomenlampaanvilla ja soveltuu erittäin hyvin ohuisiin, harsomaisiin huovutuksiin, kuten esimerkiksi tähän huiviin. Nyt kokeilemaan!

Tarvikkeet:

- sifonkihuivi
- kuplamuovia
- putki Ø n. 7 cm
- merinovilla 40 - 60 g
- marselleisaipuaa
- narua esim. pätkä matonkudetta

Suunnittele kuviot huiviisi.

Jaa villamäärä neljään (4) osaan ⇒ molempiin päihin / puolille.

Levitä kuplamuovi työtasolle kuplat ylöspäin ja piirrä siihen vedenkestävällä tussilla huivin koko (näin on helppo hahmottaa villojen kohdat).

Ota ¼ villasta ja lado se kuplamuoville oikeaan kohtaan. Merinovilla on erittäin pitkäkuituista villaa ja siitä on helppo ottaa pitkiä, ohuita suikaleita, josta voi rakentaa kuvion. kuva 1. Tee näin myös huivin toiseen päähän.

Levitä ladonnan päälle sifonkihuivi ja tee vastaavasti huivin toinen puoli. kuva 2.

Kostuta työsi saippuavedellä. Rullaa huivi kuplamuoveineen jonkin putken päälle ja sido narulla. Rullaa työtäsi käsin pöydän pintaa pitkin. Jaloilla rullaten saat työskentelyyn hieman enemmän voimaa.

Avaa rulla noin 10 minuutin välein ja jatka tarvittaessa. Huivi on huovuttunut tarpeeksi, kun kuituja ei irtoile tarttuessasi huiviin sormenpäillä, vaan huivi nousee mukana.

Huovuttamisen jälkeen tapahtuu vanuttaminen. kuva 3. Puristele huivia reilusti käsin ja kenties hieman pöytään heittelen.

Huivin vanuttua huuhtele työ runsaalla vedellä pois saippuasta.

Muotoile työtäsi kosteana ja anna kuivua. Viimeistele höyryttämällä.

